

TECHNICKÝ LIST

EVOLUTION AKRYLOVÁ LESKLÁ BARVA



1. Popis

PintyPlus EVOLUTION lesklá barva je rychleschnoucí akrylový email s vysokým leskem finálního nátěru. Poskytuje vysokou odolnost venkovním vlivům a optimální přilnavost k velkému množství povrchů.

2. Vlastnosti:

- Vysoká krycí síla a excelentní lesk
- Dobré udržení barvy a lesku
- Excelentní odolnost atmosférickým vlivům
- Skvělá přilnavost
- Velmi snadná aplikace
- Neobsahuje ani olovo ani chromáty

3. Doporučené použití:

Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. Doporučený pro projekci a dekoraci jakýchkoliv povrchů: kov, lepenka, kámen, keramika a mnoho druhů plastů. Vhodný pro kutily, průmysl, automobilismus, klempířství ...

4. Prezentace

Barvy: dle vzorkovnice barevných odstínů. Jsou dostupné v široké škále RAL odstínů. Se službou "Vyberte si svou vlastní barvou" nabízíme možnost vytvoření jakékoliv RAL barvy.

Plechovky: 520cc/400 ml a 270cc/200ml.

5. Technická charakteristika:

- | | |
|----------------------------|--|
| • Povaha | Termoplastická akrylová pryskyřice |
| • Pigmenty | Pigmenty s velkou odolností vůči světlu |
| • Rozpouštědla | Aromatická a ketony |
| • Pohonná hmota | Uhlovodíky bohaté na C3 i C4 |
| • Hustota | 0.98 ± 0.02 gr./cc (V závislosti na barvě) |
| • Viskozita | 16 – 18 seg. (Fordův pohár č. 4, 20°C) |
| • % pevných částic ve váze | 28 ± 4 % (Teoretická hodnota) |

• VOC	620± 10 gr./l (V závislosti na barvě)
• Lesk při 60°	> 80
• Kryvost:	520/400ml: 2 m ² v závislosti na povrchu 270/200ml: 1 m ² v závislosti na povrchu
• Čas schnutí při 20°C:	Povrchní: 10 min. Celkový: 15 min. Opětovný nátěr : Po 5-ti minutách
• Aplikací teplota	od 10 do 35°C
• Odolnost nátěru vys. teplotám	Doporučeno až do 100°C
• Hořlavost	Extrémně hořlavý
• Tlak:	3-4 bary při 20°C 6-7 barů při 50°C
• Čištění	Čistící rozpouštědlo ve spreji
• Životnost produktu	10 let

6. Instrukce

Povrch by před aplikací barvy měl být čistý, suchý a bez jakéhokoliv znečištění. Pro dosažení optimálního výsledku nejdříve povrch ošetřete základním nátěrem, tmelem, nebo jakoukoliv vhodnou kotevní vrstvou.

Nádobu důkladně protřepejte po dobu 1 minuty od chvíle, kdy uslyšíte chrastit kuličku. Stříkejte ze vzdálenosti 25/30cm a aplikujte v tenkých, rychlých vrstvách křížově. Abyste dosáhli uniformního vzhledu a vyhnuli se odkapávání barvy, jsou doporučovány aplikovat dvě tenké vrstvy místo jedné silné. Po aplikování obraťte plechovku dnem vzhůru a stříkejte, dokud nezačne vycházet pouze vzduch.

7. Bezpečnost

Nádoba s aerosolem představuje korespondující bezpečnostní opatření, která musejí být dodržena. Pro další informace se prosím podívejte do bezpečnostního listu.

Informace poskytnuté v technickém listě jsou výsledkem výzkumu podniknutého naší laboratoří a reálných zkušeností založených na aplikacích. Přesto však vzhledem ke skutečnosti, že jsou produkty často použity v podmínkách mimo naši kontrolu, nemůžeme zaručit dobré výsledky produktu, pokud nedojde ke správné aplikaci a použití.

Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com