

TYP VÝROBKU	BRAVO PRIMA je polodisperzní barva určená pro dekoraci vnitřních stěn s obsahem kaolínu. Vyniká vysokou bělostí a kryvosťou.
SORTIMENT	Vyrábí se v bílé barvě.
BĚLOST	97,36 MgO
KRYCÍ SÍLA	Třída 2 při výtěžnosti 3m ² /1 kg
TŘÍDA OMYVATELNOSTI	TŘÍDA 5
TŘÍDA PAROPROPUSTNOSTI	V1 třída 1 (vysoká)
APLIKACE STRÍKÁNÍM	521-526, dle viskozity materiálu.
ŘEDIDLO	Maximum 10% čisté vody. Před přidáním vody dobře promíchejte!
VZHLED NÁTĚRU	Hladký, matný.
OBSAH PEVNÝCH ČÁSTIC	70 ± 2% (HRN EN ISO 3251:2008, Φ 75 mm, 105°C, 1h)
VDATNOST	6-7,5 m ² / 1 kg v jedné vrstvě
HUSTOTA	1.65 ± 0.05 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)
EU VOC HODNOTA	VOC kategorie a limitní hodnoty: A(a), 30 g/l: max. 15 g/l
OBLAST POUŽITÍ	Je barva pro ochranu a dekoraci vnitřních stěn. Povrch musí být suchý, soudržný a čistý. Před aplikací je potřeba povrch očistit od prachu, mastnoty a odstranit uvolněné částice. Před první aplikací doporučujeme použít impregnaci SIMPRA univerzální impregnace pro sjednocení savosti podkladu a snížení spotřeby barvy. Aplikuje se štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách, v intervalu mezi nátěry 4-6 hodin, zředěná max 10% vody Po ukončení je třeba obal s barvou dobře zavřít a nástroje umýt vodou. Nedoporučujeme pracovat při teplotách nižších než +5°C. a nad +35°C.
INTERVAL MEZI NÁTĚRY	4-6 hodiny (T = +20 °C, RH = 65%)
SKLADOVÁNÍ	Skladujte v suchém a dobře větraném prostoru mimo dosah přímého slunečního záření při teplotě +5° až +25°C.
DOBA POUŽITELNOSTI	1.5 roku v původním uzavřeném obalu
POZNÁMKA	BRAVO PRIMA interiérová barva není hořlavá. NESMÍ ZMRZNOUT!

The manufacturer reserves the right to make subsequent changes. For additional information, contact our technical support! The technical data contained herein is given with the intention of achieving optimal results when working with CHROMOS-SVJETLOST products without any obligation on the manufacturer's part.



Za nijansu bolji!